

## Zementgebundene Flachpreßplatten

### Duripanel

Zementgebundene Holzspanplatten aus Fichte / Tanne  
in Verbindung mit Wasser und Mineralstoffen.  
In einem speziellen Verfahren werden die Stoffe  
gemischt, gestreut und mit hohem Druck verdichtet.

Hinsichtlich ihres Brandverhaltens entsprechen  
zementgebundene Holzspanplatten den Baustoffklassen  
B1 ( schwer entflammbar ) oder A2 ( nicht brennbar ).

DIN EN 633 Z-9.1-325

Zementgebundene Flachpreßplatten können im Anwendungsbereich  
aller Holzwerkstoffklassen verwendet werden.

Zementgebundene Flachpreßplatten enthalten kein Formaldehyd,  
keine Giftstoffe oder Schadstoffe anderer Art.  
Sie sind resistent gegen Nagetiere, Pilz- und Termitenbefall.

Duripaneel -ungeschliffen- B1  
Zementgebunden  
Format: 2600 x 1250 mm

01400000110 16 mm

Duripaneel -ungeschliffen- B1  
Zementgebunden  
Format: 3100 x 1250 mm

01400000115 16 mm